

E-Bi-On AC 40



Carbón Activo Virgen, esta hecho de carbón bituminoso y activado térmicamente para obtener una gran área superficial, que da al carbón una mayor capacidad de absorción de gases.

Características	Valor	Unidades
Diámetro de granulo	4	mm
Densidad	450+/- 20	gr/l
Dureza mecánica	>97%	%
Humedad	4%	%
Capacidad de absorción de C Cl4	40%	%en peso
Ingrediente activo	No contiene impregnación	
Procesos de eliminación de gas	Adsorción	

E-Bi-On AC elimina hidrocarburos, cloro y compuestos orgánicos volátiles.

En sistemas con lechos múltiples, Bi-On AC actúa como filtro de refinado para eliminar compuestos de alto peso molecular.